

- Bajo salpique
- Excelente resistencia
- Para interiores
- Resistente al frote



004 VINILO TIPO 1 CROMASTER

DESCRIPCIÓN:

Pintura arquitectónica a base de agua, vinil-acrílica.

CARACTERÍSTICAS:

Vinilo de alta calidad con cubrimiento que garantiza rendimiento, un acabado perfecto, sin salpicaduras y resistente al frote húmedo, ideal para cualquier ambiente interior.

USOS:

Para aplicación en acabado de interiores de residencias y edificaciones en general.

VENTAJAS:

- Bajo mantenimiento
- Alto poder cubriente
- Durabilidad
- Economía
- Rendimiento
- Calidad
- Bajo salpique

PROPIEDADES:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Finura de molienda: | ≥ 4.0 Hegman |
| • Densidad: | 5.40 kg/gal + 0.2 |
| • Viscosidad Stormer: | 95 – 110 KU |
| • Poder cubriente: | ≥ 97 % |
| • Resistencia al agua: | Cumple |

ESPECIFICACIONES:

Color: blanco.

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en agosto del 2024, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

- Bajo salpique
- Excelente resistencia
- Para interiores
- Resistente al frote



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Identificar la base o sustrato y efectuar la revisión del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar lisa y nivelada, libre de grasa, polvo y partículas secas, sana estructuralmente, libre de salitre, desconches, seca y perfectamente detallada en resanes. En superficies con pintura en buenas condiciones: si es mate se limpia y se seca bien; si la pintura es brillante, se lija suavemente en seco para eliminar totalmente el brillo.

Sobre cal, retire la cal suelta y aplique dos manos de Sellador de Concreto Ref. 143, luego resane las grietas y fisuras.

Láminas prefabricadas se lavan con agua y se limpian con estopa húmeda; aplique 1 a 2 manos de Sellador de Concreto Ref. 143.

Manchas de hongos y moho se eliminan con hipoclorito de sodio al 3% en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras; deje actuar 10 minutos aproximadamente, lave luego con abundante agua y deje secar completamente. En interiores, deje curar bien la superficie permitiendo un tiempo de secamiento entre manos de 3 a 4 horas.

Los chequeos de adherencia se hacen después de 30 días para asegurar el curado total del acabado.

DILUCIÓN:

La dilución debe ser acorde con el método de aplicación.

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| • Brocha: | 20% máximo por volumen |
| • Rodillo: | 20 - 25% |
| • Pistola convencional: | 20 - 30% |
| • Pistola sin aire: | 10 - 20% |

APLICACIÓN:

Revolver con espátula limpia para obtener su completa uniformidad.

Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se va a aplicar.

Los equipos de aplicación se lavan con agua.

RENDIMIENTO:

Rendimiento aproximado a dos manos:

Sobre estuco: 25 a 35 m² / galón.

Sobre revoque o concreto: 15 a 20 m² / galón.

Superficies para repinte: 30 a 35 m² / galón.

**El rendimiento es teórico y puede variar de acuerdo al comportamiento de los sustratos utilizados, las condiciones atmosféricas y la experiencia del pintor.*

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en agosto del 2024, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

- Bajo salpique
- Excelente resistencia
- Para interiores
- Resistente al frote



FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN:

Tambor de 50 galones.
Cuñetes de 5 galones.
Balde de 2 galones.
Galón.
Cuarto de galón.

DATOS DE SEGURIDAD:

Aplicar en un lugar ventilado y alejado de fuentes de calor.
Evite todo contacto con la piel o los ojos, usando equipos de seguridad.
En caso de ingestión beber abundante agua y buscar atención médica de inmediato.
En caso de derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
Los envases vacíos deben ser reciclados.
Almacenar en los recipientes originales cerrados lejos de toda fuente de ignición.
El lugar de almacenamiento debe ser en un área fresca, seca y bien ventilada.
Los recipientes deben permanecer cerrados mientras no se estén utilizando.

ESTABILIDAD:

El producto tiene una estabilidad de 2 años en su empaque original cerrado.

SERVICIO:

Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenido, para asesorarle sobre los productos adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en agosto del 2024, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.